

RX B-01

Base Coat эмаль базовая

Reoflex

Эмаль базовая предназначена для создания эффектных покрытий кузова и пластмассовых деталей автомобиля в системе "База+лак".

Плотность: 0,95-1,2 г/см³. Фасовка: 0,8л, 1л, 3,5л.

ВOC: 750 г/л.



15°-18°/20°C
RX T-04
50-60%



Ø1,3-1,4 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2-3=20-30 мкм



10'



15°-20°/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Заводское покрытие, загрунтованные поверхности – обезжиривание, обработка абразивом P400, обезжиривание

Применение

Смешивание компонентов:	По объему
эмаль базовая RX B-01	100 мл
разбавитель для металликов RX T-04	60 мл
Вязкость распыления (B3-4)	15"-18" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,4 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоев	2-3
Рекомендуемая толщина	20-30 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°C _ _ _ _ _ 15-20 мин

Последующие покрытия

Акриловые лаки

Срок годности _ _ _ _ _ 24 месяца